



PEINTURE ANTI-CONDENSATION



Et je transforme mon quotidien !




Existe en 2,5L et 0,75L

PROPRIÉTÉS

Issue de la technologie DIP étanch®, cette peinture vous permettra de réguler la condensation sur vos murs et plafonds. Sa formulation à base de microbilles de verre creuses réduit l'effet paroi froide des murs en contact avec l'air extérieur et évite le choc thermique entre les vapeurs d'eau chaudes et ces parois froides. Résistante à l'humidité ambiante (ne cloque pas, anti-moisissures), microporeuse (laissant respirer le support) et lessivable, elle protégera et décorera vos supports pour longtemps. Disponible en blanc mat, elle est également teintable en machine (uniquement en teinte claire / pastel) au comptoir couleurs de votre magasin ou à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat A/a) : 30g/L (2010)
Ce produit contient au maximum 11g/L COV



Supports : Plâtre, enduit, ciment, béton, pierre, brique
Destination : Murs intérieurs, peints ou bruts, non soumis à la contre-pression, soumis à la condensation
Outils : Brosse, rouleau

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	8m²/L
Séchage complet	12 heure(s)

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre, sec et compact.

SUR SUPPORT BRUT EN PLÂTRE OU DÉRIVÉ, SEC :

1. Brosser, dépeussier le support et gratter pour éliminer les parties non-adhérentes.
2. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, moisissures) si besoin.
3. Appliquer 1 couche de RIPOLIN SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE ou SOUS-COUCHE ANTI-HUMIDITÉ.

SUR ANCIENNE PEINTURE NON DÉGRADÉE :

1. Casser la brillance de l'ancienne peinture à l'aide d'un papier de verre humidifié (grain 300/400).
2. Nettoyer ensuite à l'éponge humide
3. Bien laisser sécher le support puis procéder comme sur support brut.

SUR PEINTURE ÉCAILLÉE, FISSURÉE :

1. Retirer à l'aide d'une spatule la peinture écaillée. Bien enlever toutes les parties non adhérentes.
2. Reboucher les fissures et poser un enduit de lissage si nécessaire.
3. Bien laisser sécher le support et procéder comme sur support brut

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi. Il s'applique en 2 couches espacées de 6 heures, à raison de 0,250L/m² par couche environ. Il est recommandé d'utiliser au préalable RIPOLIN SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE ou SOUS-COUCHE ANTI-HUMIDITÉ.

La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C.

RECOMMANDATIONS

- S'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
- Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit. • Ne pas appliquer par humidité ambiante > 80%.
- Ne pas pulvériser.
- Travailler dans une pièce bien ventilée.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
- Il est nécessaire de résoudre les problèmes de ventilation dans la pièce ou de choc thermique responsable de la formation de la condensation sur les supports avant toute application du produit.
- Dans le cas d'une humidité due à une infiltration par contre-pression ou dans une pièce enterrée / semi-enterrée, utiliser RIPOLIN PEINTURE CAVE & SOUS-SOL
- Ne pas lessiver avant 3 semaines.
- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.

NETTOYAGE

- Taches : nettoyer immédiatement avec une éponge non abrasive imbibée d'eau.
- Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !





PEINTURE ANTI- CONDENSATION



Et je transforme mon quotidien !



Existe en 2,5L et 0,75L

SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans dans son emballage fermé d'origine stocké dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Bien refermer les récipients entamés. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC France – Route de Thennes – 80110 MOREUIL



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

